

## JMフロウト

JMフロウトはポリアクリル酸系樹脂を主体とした添加材で土圧式の加泥材、泥濃式の増粘材等、幅広くご使用頂けます。

### 特 性

- 少量添加で作業性を向上させる。
- 添加量の増減で簡単に粘性調整が出来る。

### 性状・荷姿

- 成分 ポリアクリル酸系樹脂
- 外観 白色粉末
- 荷姿 1kgPE袋×10袋入り/10kg/箱

### 標準配合

粘度(0.5%溶液)	粘度(1%溶液)	作液比重	pH
1,000mPa.s	2,000mPa.s以上	0.96	7.0±0.5

### 作業時注意事項

- かならず清水(水道水)にて混合して下さい。
- 使用後は、必ず箱に入れて保管して下さい。
- 箱を濡らさない様に保管して下さい。

### 用 途

- 泥土圧式シールド・推進
- 泥濃式シールド・推進
- 奮発防止材
- ボーリング工事
- 掘削工事用
- ジャーミング防止

### 使用及び取扱上の注意事項

- ◆ 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスクを着用し、衣服や身体に触れないようにして下さい。
- ◆ 取扱後は、手洗い、うがい、洗顔を十分行なって下さい。
- ◆ 袋からこぼれた場合は、粉塵が立たないように注意して回収して下さい。
- ◆ 工事関係者以外は、取扱わないで下さい。
- ◆ 廃棄処理方法は法令で義務付けられています、法令に従い適正に処理して下さい。
- ◆ 高温、多湿とならない一定の場所に保管して下さい。
- ◆ 水濡れしないように保管して下さい。
- ◆ 注意事項は、通常の取扱いを対象としたもので、特別な取扱いをする場合には新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取扱い願います。
- ◆ 眼に入った場合は、大量の水で15分以上洗浄し、異常を感じた時は、医師の診察を受けて下さい。
- ◆ 誤って飲み込んだ場合には、簡単に吐き出せるようであれば吐き出した後吐き出せない場合は無理に吐き出さずに医師の診察を受けて下さい。

記載内容は、現時点で入手できる資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載データや評価に関しては、情報提供であって保証するものではありません。記載内容は、新しい知見等により改正される場合があります。

特殊一般土木資材販売・塩ビ管材  
推進・シールド材料各種・セメント  
薬液注入材・各種高圧ガス・溶接材料



有限会社 日本マテリアル

〒583-0884 大阪府羽曳野市野16-3

TEL 072(931)2323 FAX 072(931)2320

<http://www.nichi-mate.co.jp/>